



Peinture Blanche Express

- sur de nombreux supports à l'intérieur et à l'extérieur
- peinture universelle résistante, à séchage rapide



Consommation

Env. 100 ml/m². Effectuer un test d'application sur l'objet pour déterminer la consommation exacte

Domaines d'utilisation

- Sur de nombreux supports à l'intérieur et à l'extérieur tels que le bois, le béton, le crépi, etc.

Mise en œuvre

La surface doit être propre, sèche et résistante

Pour protéger les bois extérieurs non traités, appliquer une couche primaire de protection du bois (Utiliser les biocides de façon sécurisée. Avant utilisation, toujours lire le marquage et les informations sur le produit.)

Vérifier la compatibilité, l'adhérence et la couleur par rapport au support sur des surfaces test

Température de traitement : +5 °C à +25 °C

Appliquer 2 couches avec un ponçage intermédiaire léger

Pour éviter la formation des taches due à la composition du bois, une couche intermédiaire avec une couche d'isolation du bois est nécessaire pour les coloris clairs

Séchage : environ 2-4 h. Durcissement à cœur du film de revêtement après environ 2 semaines.

Protéger le revêtement frais de la pluie

Consolider les supports friables et absorbants avec une couche de fond (peut éventuellement contenir des conservateurs)

Important

Ne convient pas aux sols en bois et aux surfaces sur lesquelles on marche !

Sur bois de mélèze raboté et bois de conifère particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse et zones de bois tardif riche en résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter alors avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, le seul remède consiste en une exposition préalable aux intempéries ou en un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ces bois en finition "bois brut de sciage", compter avec des intervalles nettement plus longs entre deux entretiens / rénovations.

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Outillage / Nettoyage des outils

Appliquer au rouleau et au pinceau

Stockage / Tenue en stock

Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Réglementation sur les produits biocides

Contient un produit biocide (agent de conservation au stockage) avec les agents biocides CMIT/MIT (3:1) pour protéger le contenu du conteneur contre une détérioration par des organismes microbiens (bactéries, levure etc.). Respecter impérativement les instructions de traitement!

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants.

Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.

Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.

Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.

Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.

Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.

Élimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Ce produit contient < 130 g/l COV.

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one masse de réaction de 5-chloro- 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) Contient. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.,

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers